



Заказчик:	Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест»).
Адрес:	624261, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 66. ОГРН: 1026600626777. ИНН: 6603001252.
Производитель:	Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест»).
Адрес:	624272, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, Восточная промышленная зона, 5. ОГРН: 1026600626777. ИНН: 6603001252.
Наименование материала:	Изделия профильные из минерально-полимерного композита, пустотелые и полнотелые, изготовленные методом экструзии из композиции на основе термопластичных полимеров, плотностью не менее 1000 кг/м ³ : доска террасная МПК, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 22.23.19-044-00281476-2024 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА».
Толщина:	Серийный выпуск. 23 мм

от 19.03.2024.
определения группы горючести по ГОСТ 30244-94

Материал: Изделия профильные из минерально-полимерного композита, пустотелые и полнотелые, изготовленные методом экструзии из композиции на основе термопластичных полимеров, плотностью не менее 1000 кг/м³: доска террасная МПК, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 22.23.19-044-00281476-2024 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА». Серийный выпуск.

Условия в помещении: 744,1 мм рт. ст.
температура - 16 °С; отн. влажн.- 45 %. атм. давление - 99,2 кПа;

Результат показателя горючести для полнотелых изделий

Номер опыта	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, см				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	117	52	29	31	30	31	30	7439	7423	0
2	116	56	30	30	29	30	30	7309	7294	0
3	119	49	31	31	28	29	30	7524	7507	0
Среднее арифм.	117	52					30			0

Наблюдения:

Вывод: группа горючести - ГЗ (нормальногорючие)

Исполнитель : Мальцев



от 19.03.2024.
определения группы горючести по ГОСТ 30244-94

Материал: Изделия профильные из минерально-полимерного композита, пустотелые и полнотелые, изготовленные методом экструзии из композиции на основе термопластичных полимеров, плотностью не менее 1000 кг/м³: доска террасная МПК, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 22.23.19-044-00281476-2024 «ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА». Серийный выпуск.

Условия в помещении: 744,1 мм рт. ст.
температура - 16 °С; отн. влажн.- 45 %. атм. давление - 99,2 кПа;

Результат показателя горючести для пустотелых изделий

Номер опыта	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, см				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	232	88	45	46	44	46	45	4055	3991	2
2	228	91	46	46	45	45	46	4054	3986	2
3	230	93	45	45	45	44	45	4109	4043	2
Среднее арифм.	230	91					45			2

Наблюдения:

Вывод: группа горючести - Г3 (нормальногорючие)

Исполнитель :

